

«СТИМУЛ»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО
«Стимул»

Д.И. Обрецов



29 октября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ15-73541

Объект:

**Изделие погонажное профильное поливинилхлоридное, торговая марка
«ООО «ДЕКА ПОЛИМЕР»**

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Изделие погонажное профильное поливинилхлоридное, торговая марка «ООО «ДЕКА ПОЛИМЕР»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКА ПОЛИМЕР»

Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.102а, офис 302. ИНН: 1658219160, ОГРН: 1191690057525. Телефон: 8 (800) 550-57-95. Электронная почта: info@dk-polymer.com.

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 19111-2001

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Изделие погонажное профильное поливинилхлоридное, торговая марка «ООО «ДЕКА ПОЛИМЕР»

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКА ПОЛИМЕР»
Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.102а, офис 302

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№№ п.п.	Наименование показателя	Фактическое значение
1	Прочность связи защитной пленки с листом, Н/м	2,5
2	Абсолютная деформация*, мм	0,11
3	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м.Л	22,9
4	Термическое сопротивление, R, мЛ К/Вт - при толщине 5 мм	0,031
5	Эффективная теплопроводность, 'л, Вт/(м·К)	0,157
6	Предел прочности при растяжении, МПа	61,2
7	Относительное удлинение при разрыве, %	10 - 25
8	Изгибающее напряжение при прогибе образца 5,0 мм, МПа - при толщине 2,0 мм	32,4
9	Модуль упругости при растяжении, МПа	723
10	Стойкость к удару при отрицательных температурах (минус 10 ⁰ С)	разрушений нет
11	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % - при толщине 2,0 мм - при толщине 3,0 мм - при толщине 5,0 мм	1,8 0,1 0,1
12	Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ - при толщине 10 мм	32
13	Условный срок службы, усл. лет	15-20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ:
Изделие погонажное профильное поливинилхлоридное, торговая марка
«ООО «ДЕКА ПОЛИМЕР», в соответствии с требованиями ГОСТ
19111-2001, результаты анализа технической документации отражены в
таблице.**

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов